



## Variant System

### Beskrivelse og bruk

Acrylicon Variant-systemet er et ensfarget, selvutjevnende system av industrikkvalitet som kan installeres med eller uten spredte flakes. Det herdes i løpet av 2 timer. Tykkelsen på gulvet kan variere mellom 1 mm og 3 mm avhengig av hvor mye slagfasthet kunden har behov for. Med sin ekstremt høye trykkstyrke er systemet usedvanlig lett å rengjøre selv med stor trafikk. Sklimotstanden kan justeres på grunnlag av kundens behov og spesifiserte forskrifter.

Beregnet for tungindustri og rene miljøer, for eksempel maskinindustri, laboratorier, rene rom, papirfabrikker, legemiddel-industri og andre områder hvor hygiene og enkel rengjøring er av avgjørende betydning.

### Spesifikasjon

Produkt	Acrylicon Variant-systemet - Klargjøring og påføring i henhold til leverandørens instruksjoner.
Overflate	Silkematt
Tykkelse	1-3 mm
Farge	En rekke alternativer er tilgjengelige, se AcryliCons fargekart for mer informasjon.
Leverandør	AcryliCon Polymers GmbH (Tyskland)
Husprodukt-portalen	Dette produktet er "Listet" i Husproduktportalen for Småhus, leilighetsbygg, barnehager og skoler.
M1 Indoor Certificate	M1-klassen er for materialer som avgir ekstremt lave nivåer av forbindelser inn i rommet.
BREEAM NOR Confirmation	Tilfredsstiller kravet i Hea 02 standarden: Inneluftskvalitet - Utslippsskrav og luftforurensing.

Besök vår nettside [www.acrylicon.no](http://www.acrylicon.no) for å finne nærmeste AcryliCon-kontor.

### Viktigste egenskaper og fordeler



Slitesterkt - eksepsjonell motstand mot kjemikalier, slitasje og støt.



1-2 timers herdetid - rask installasjon og minimal nedetid.



Høy trykkstyrke - svært slitesterkt og enkelt å rengjøre.



Lave utslipp - produktene våre inneholder ikke løsemidler, og de har svært lavt innhold av flytende organiske forbindelser.



Kjemisk binding/herding - et virkelig sømløst gulv uten kalde skjøter eller fare for delaminering.




Sklisikkert - våre gulv overgår minstekravene for sikkerhet og kan skreddersys til hvert enkelt område.



Varig - gulvene våre brytes ikke ned, og de blir ikke sprø eller porøse med bruk.

# System



# Teknisk informasjon

Trykkstyrke EN196-1 (DIN1164)	98 N/mm <sup>2</sup> / 14,214 psi
Fleksibilitetsstyrke EN 196-1 (DIN1164)	37 N/mm <sup>2</sup> / 5,367 psi
Vanngjennomtrengelighet DIN / EN 1062-3:2008	<0.001 kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>0.5</sup> )
Heftfasthet DIN / EN 1542:1999	Betong: >2.0 MPa
Sklimatstand DIN 51130 (Tysk rampemetode) Tørr	R9 - R13 klassifisering
Sklimatstand BS 7976 (TRL Pendeltest)	Tørr: 71 Vått: 61
Temperaturmotstand	Tåler vedvarende temperaturer opp til 60°C/140°F
Slitestyrke EN ISO 5470-1 (Taber)	<1000 mg (gjennomsnittlig massetap)
Kjemikaliebestandighet EN13529	Utmerket
Brannklasse EN 13501-1	Efl - s1 (standard) Dfl - s1 (sklisikker)

De tekniske egenskapene til AcryliCon-systemet er vurdert i henhold til EN- eller ISO-standardene, og resultatet er gjennomsnittlige verdier under riktige installeringsprosedyrer og anbefalte forhold.

## Rengjøring og vedlikehold

Rengjør regelmessig med en mekanisk vaskemaskin/tørker. Sylinderiske maskiner med innebygd støvsuger er best egnet i kombinasjon med et nøytralt avfettingsmiddel. Kontakt ditt nærmeste AcryliCon-kontor for å få råd.

## Herdetid

Variant-systemet er fullstendig herdet innen 2 timer etter installasjon, og kan da tas i bruk av kunden.

## Egenskaper og påføring

AcryliCon primer, bodycoat og sealer er transparent, fri for løsemidler, har middels viskositet og er ikke giftig når den er herdet. Pigmentert AcryliCon Bodycoat 1061 SW brukes som hoveddel for å få sterke, ensfargede gulv. AcryliCon Sealer brukes som et transparent, slitasjebestandig forseglingslag. Herdetiden er ca. 1 time ved 20 °C/68 °F (omgivelsestemperatur). Laveste temperatur for påføring (underlag og materiale) er 0 °C/32 °F.

## Underlaget

Betongstyrken må ikke være mindre enn 22,5 N/mm<sup>2</sup> (3250 psi). Det kan være nødvendig å teste kjerner i laboratorium dersom det skulle være tvil. Underlaget må være solid, fritt for smuss, olje, støv og annen forurensning som kan hindre binding. Det er nødvendig å beskytte underlaget fra stigende fuktighet og trykk fra grunnvann. AcryliCon-systemene kan påføres 28 dager gammel betong ved en relativ fuktighet på opp til 95 %. Dersom det skulle være tvil om fuktig heten i betongen, anbefales det å bruke et isolert hygrometer for å teste dampen som forlater underlaget. I situasjoner som krever rask installasjon kan AcryliCon levere raskt herdende systemer som alternativer til tradisjonell betong. AcryliCon-systemene kan også binde seg til andre underlag. Kontakt ditt nærmeste AcryliCon-kontor for å få flere råd.

## Forventet levetid

I overkant av 20 år under forutsetning av riktige installasjonsbetingelser og klargjøring av substratet. Forventet levetid påvirkes vanligvis av bruk og vedlikehold av systemet.

## Ansvarsfraskrivelse

Denne informasjonen og all øvrig teknisk veileding er basert på intensiv forskning og mange års erfaring. Den innebærer imidlertid ingen forpliktelser eller annet juridisk ansvar fra vår side, herunder med hensyn til eksisterende immaterielle rettigheter hos tredjeparter, særlig patentrettigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske endringer i løpet av den videre utviklingen. Kunden er ikke fritatt for plikten til å undersøke våre data og anbefalinger med hensyn til egnetheten for dennes egen spesielle bruk. Produktets ytelse som er beskrevet her, bør verifiseres ved hjelp av testing. Vi anbefaler at dette kun utføres av kvalifiserte eksperter, og det er utelukkende kundens ansvar.



This product has been manufactured under the controls established by a Bureau Veritas Certification approved management system that conforms with EN1504-2, ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015.

Besøk vår nettside [www.acrylicon.no](http://www.acrylicon.no) for å finne nærmeste AcryliCon-kontor.